

УДК 544.473

Хлорирование метана на стекловолокнистых катализаторах

Н. В. ТЕСТОВА, Е. А. ПАУКШТИС, В. Б. ГОНЧАРОВ, В. Н. ПАРМОН

Институт катализа им. Г. К. Борескова Сибирского отделения РАН,
проспект Академика Лаврентьева, 5, Новосибирск 630090 (Россия)

E-mail: testova@catalysis.ru

(Поступила 03.12.13)

Аннотация

Исследовано газофазное хлорирование метана в присутствии стекловолокнистых катализаторов. Показано, что повышение кислотности стекловолокон приводит к росту селективности образования хлористого метила. В отличие от цеолитных катализаторов стекловолокнистые катализаторы обладают устойчивостью и не дезактивируются на протяжении десятков часов.


Ключевые слова: стекловолокнистые катализаторы, хлористый метил, хлорирование метана

ВВЕДЕНИЕ

Стабильность к воздействию хлористого водорода – непременное условие для катализаторов, применяемых во многих химических процессах с участием элементарного хлора. К их числу относится и новая группа катализаторов на основе силикатных стекловолокнистых материалов. Установлено [1–3], что катализаторы на основе выщелоченных стекловолокнистых материалов с низким содержанием металлов (Pt, Pd, Ag, Cr, Co и др.) перспективны для использования во многих химических процессах, таких как окисление метана, пропана, бутана, SO_2 и нитроароматических соединений. Кроме того, эти катализаторы проявляют даже более высокую активность по сравнению с традиционными нанесенными катализаторами. Для катализаторов на основе стекловолокон характерны высокая прочность, малые аэродинамические сопротивления, улучшенные массо- и теплоперенос вследствие небольшой толщины элементарных нитей. Эти силикатные стекловолокна обычно имеют низкую удельную поверхность ($1 \text{ м}^2/\text{г}$) и не имеют мезо- и микропор. Однако обнаружено [1–3], что в

результате специально подобранных процедур выщелачивания стекловолокна и последующего введения металла в приповерхностном объеме силикатных стекловолокон могут образовываться высокоактивные состояния наносимых компонентов, вероятно, в виде кластеров металлов. В то же время нам неизвестны из литературы попытки использовать данный класс катализаторов для осуществления процессов, сопровождаемых выделением высокоактивного хлористого водорода. В этом плане представляет интерес реакция хлорирования метана, одним из продуктов которой является хлористый метил – важный химический полупродукт в производстве силиконовых полимеров, лекарств и др.

Среди радикально-цепных реакций наиболее полно изучено хлорирование метана молекулярным хлором [4–6]. Эту реакцию можно инициировать тремя способами: фотохимическим, термическим или каталитическим. Однако при осуществлении этого процесса в любом случае наступает момент, когда, несмотря на присутствие значительного количества непрореагированного метана, начинается образование всех четырех возможных хлорметанов за счет последовательных реакций:



Селективность по первому продукту – хлористому метилу – обычно относительно невелика вследствие радикального механизма процесса. Присоединение хлора повышает реакционную способность последующего продукта относительно предыдущего. В результате скорость хлорирования возрастает в ряду: $\text{CH}_4 < \text{CH}_3\text{Cl} < \text{CH}_3\text{Cl}_2 < \text{CHCl}_3$.

Глубина хлорирования метана растет с увеличением температуры реакции, времени контакта и концентрации хлора. Селективность образования хлористого метила сложным образом зависит от условий проведения реакции. Чтобы получить хлористый метил с высоким выходом (около 95 %), молярное отношение CH_4/Cl_2 рекомендуется поддерживать на уровне как минимум 10 : 1 [7, 8].

Катализаторы для хлорирования метана заметно облегчают протекание этого процесса. В частности, удается избежать взрывов и образования побочных продуктов хлорирования.

В противоположность фотохимическим реакциям и термическому хлорированию катализитическое хлорирование в присутствии твердых катализаторов не зависит от наличия веществ, вызывающих обрыв цепей превращений свободных радикалов. Гетерогенные катализитические превращения обычно осуществляются посредством ионного механизма, при котором катализатор вызывает поляризацию молекулы хлора [6]. В дальнейшем хлорирование протекает через образование катионов при взаимодействии иона Cl^+ с молекулой метана.

Авторы работы [9] исследовали хлорирование метана в присутствии как нанесенных твердых кислотных катализаторов ($\text{FeO}_x\text{Cl}_y/\text{Al}_2\text{O}_3$, $\text{TaOF}_3/\text{Al}_2\text{O}_3$, $\text{NbOF}_3/\text{Al}_2\text{O}_3$, $\text{ZrOF}_2/\text{Al}_2\text{O}_3$, $\text{SbOF}_3/\text{Al}_2\text{O}_3$, SbF_5 /графит и Nafion-H/TaF₃), так и катализаторов, содержащих благородные металлы ($\text{Pt}/\text{Al}_2\text{O}_3$ и Pd/BaSO_4). Для большинства испытанных катализаторов при глубине превращения метана 20–30 % и температуре 250 °C селективность образования хлористого метила превышала 90 %. По мнению авторов [9], кислотные центры гетерогенной поверхности катализатора поляризуют молекулы хлора, и последующее при-

соединение хлора к метану осуществляется по ионному механизму. Иными словами, хлор, связанный с каталитической поверхностью, действует как электрофильный реагент, взаимодействуя с метаном в типичной реакции замещения.

В работе [10] исследовано хлорирование метана в присутствии аморфного алюмосиликата, силикалита и цеолитных катализаторов типа Н-морденит, X, Y, NaL и HZSM-5. Обнаружено, что хлорирование метана на этих катализаторах в интервале температур 200–300 °C протекает не селективно. По мнению авторов [10], это указывает на радикальный механизм процесса в данных условиях. В то же время при температуре выше 300–350 °C наблюдалось селективное монохлорирование, которое зависит от природы цеолита и свидетельствует о смене механизма процесса на ионный. Наибольшая селективность (99.2 %) по отношению к хлористому метилу обнаружена для Н-морденита (при 350 °C и степени конверсии метана 19.1 %). Установлено, что аморфный алюмосиликат при 350 °C также катализирует хлорирование метана по ионному механизму.

В работе [11] катализитическое хлорирование метана изучали в присутствии твердых катализаторов на основе сульфатированного оксида циркония. Обнаружено, что модифицирование таких катализаторов катионами платины или железа и марганца приводит к повышению селективности образования хлористого метила по сравнению с непромотированными катализаторами. Изученные катализаторы сохраняли свою активность в течение опыта (5–7 ч), однако при температуре выше 225 °C они дезактивировались ввиду образования летучих хлоридов металлов-промоторов под действием хлористого водорода. Металлы-промоторы постепенно удалялись с поверхности катализатора и в виде соответствующих хлоридов оседали на холодных трубках установки.

Таким образом, при использовании кислотных катализаторов возможен переход от радикального механизма хлорирования метана к ионному, что позволяет повысить селективность образования хлористого метила. Однако оксидные катализаторы в условиях агрессивной реакционной среды нестабильны, поэтому необходимы поиски более стабильных катализаторов.

В данном сообщении изложены результаты предварительных исследований влияния природы модифицированных стекловолокнистых материалов на селективность образования хлористого метила в реакции хлорирования метана.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Приготовление катализаторов

Исследованы образцы стекловолокнистых материалов, подвергнутые кислотным и термическим обработкам, с нанесенными на них соединениями платины. Исходным материалом служила выщелоченная 5 % водным раствором серной кислоты промышленная стеклоткань (производитель "НПО Стеклопластик") с диаметром волокон 7–10 мкм из цирконий-силикатного стекла следующего состава, мас. %: SiO_2 81.7, ZrO_2 15.9, Al_2O_3 1.1, Na_2O 0.07, K_2O 0.07, CaO 0.10, Fe_2O_3 0.09. Активный компонент вводили путем пропитки исходного стекловолокна (СВ) раствором тетрааммиаката платины при комнатной температуре. Далее образцы промывали деионизированной водой для удаления слабо связанных с носителем соединений металла, сушили при 110 °C и прокаливали на воздухе при 300 °C. Стекловолокнистые образцы, содержащие платину, дополнительно восстанавливали в водороде при 300 °C. Количество платины в стекловолокне, определенное методом атомно-эмиссионной спектроскопии с индуктивно связанный плазмой на спектрометре Optima 4300 DV PerkinElmer, составляло 0.02 мас. %. Приготовленные таким методом Pt-содержащие образцы и исходный выщелоченный образец (СВ) подвергали сульфатированию путем обработки их парогазовой смесью состава (10 об. % SO_2 + 88 об. % O_2 + 2 об. % H_2O) при температуре 800 °C (образцы H-Pt/СВ и H-СВ соответственно). Образец Pt/H-СВ приготовлен путем нанесения тетрааммиаката платины на предварительно сульфатированное стекловолокно (H-СВ) с последующим прогревом при 485 °C.

Также проведены эксперименты в присутствии цеолита H-ZSM-5 с $\text{Si}/\text{Al} \approx 40$ и его чисто кремниевого структурного аналога силикалита-1, которые получены методом гидротермального синтеза [12].

Каталитические испытания

Эксперименты проводили в проточном реагенте (кварцевая трубка длиной 200 мм и внутренним диаметром 14 мм) с неподвижным слоем катализатора при атмосферном давлении и нагреве с помощью электрической трубчатой печи в интервале температур 150–425 °C. В реагент помещали 5.0 г катализатора. Образцы стекловолокнистых материалов в виде расщепленных нитей помещали в реагент и уплотняли до минимального объема. Образцы H-ZSM-5 и силикалита-1 использовали в виде порошка с фракцией 0.25–0.50 мм.

Метан и аргон с чистотой не менее 99.9 % подавали из баллонов с помощью регуляторов расхода газа. Хлор, полученный путем электролиза хлорида натрия с применением графитовых электродов, разбавляли аргоном, осушали, пропуская через ловушку с концентрированной серной кислотой, и смешивали с метаном. Молярное отношение Ar/CH_4 поддерживали на уровне 3 : 1. Все технологические трубы и объемы с хлором изолировали от света. Количество образовавшегося хлора рассчитывали по электрохимическому эквиваленту и количеству электричества, пропущенного через насыщенный раствор хлорида натрия, который служил электролитом. Молярное отношение CH_4/Cl_2 в подаваемой в реагент исходной смеси равно 3 : 1. Скорость подачи исходной газовой смеси составляла 0.5–2.0 л/(г_{кат} · ч).

Состав реакционной смеси на входе и продуктов реакции на выходе из реагента анализировали методом газовой хроматографии на хроматографе "Цвет-570" с использованием пламенно-ионизационного детектора и кварцевой капиллярной колонки длиной 20 м и диаметром 0.3 мм.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Для всех исследованных образцов определены степень превращения метана и селективность образования хлорметанов в зависимости от температуры реакции в интервале 150–425 °C. Для сопоставления каталитической активности и селективности образцов эксперименты проводили при молярном отношении

ТАБЛИЦА 1

Влияние температуры на степень превращения метана и селективность образования продуктов в реакции хлорирования метана в смеси $\text{CH}_4/\text{Cl}_2 = 3:1$ на модифицированных стекловолокнистых катализаторах H-CB (I), Pt/H-CB (II), H-Pt/CB (III)

T, °C	Степень превращения метана, %	Селективность образования хлорметанов, %											
		CH ₃ Cl			CH ₂ Cl ₂			CHCl ₃			CCl ₄		
		I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III
200	0.4	1.5	3.2	100	94.5	97.5	—	5.5	2.5	—	—	—	—
250	1.6	4.2	7.2	96.8	92.3	92.8	3.2	7.7	7.2	—	—	—	—
300	8.6	12.8	18.9	86.5	79.6	81.6	13.5	18.5	17.5	—	1.9	0.9	—
350	15.0	17.6	24.3	75.5	71.3	74.5	24.2	25.6	23.7	0.3	3.1	1.8	—
400	19.4	19.4	24.9	66.4	71.0	71.5	28.9	26.9	26.4	4.5	2.1	2.1	0.2

Примечание. Прочерк означает, что продукт отсутствует.

нии $\text{CH}_4/\text{Cl}_2 = 3:1$, при котором образование хлористого метила предпочтительно по сравнению с образованием ди- и три-хлорметанов. Известно [8], что при хлорировании метана в газовой фазе состав продуктов зависит от исходного молярного отношения CH_4/Cl_2 таким образом, что максимум выхода конкретного хлорметана в смеси хлорметанов наблюдается, как правило, при соотношении реагентов, которое соответствует стехиометрии его образования из исходных веществ.

В табл. 1 приведены результаты исследования хлорирования метана в зависимости от температуры (200–400 °C) над стекловолокнистыми катализаторами H-CB, Pt/H-CB и H-Pt/CB. Видно, что природа образца катализатора и температура влияют как на сте-

пень превращения метана, так и на селективность образования хлорметанов.

На рис. 1 представлены зависимости степени превращения метана от температуры для этих образцов в сопоставлении с исходным образцом CB. Видно, что процесс хлорирования метана на сульфатированных и модифицированных платиной образцах сдвигается в область более низких температур по сравнению с немодифицированным образцом CB. Это свидетельствует о том, что модифицированные стекловолокна проявляют катализическое действие. Степень превращения метана в смеси с молярным отношением $\text{CH}_4/\text{Cl}_2 = 3:1$ из-за недостатка хлора не превышает порядка 30 % при условии, что образуется только хлористый метил. Более глубокое хлорирование с образованием хлористого метилена, хлороформа и четыреххлористого углерода еще заметнее снижает степень превращения метана. Так, при температуре реакции 400 °C для наиболее селективно функционирующего образца H-Pt/CB этот параметр составляет почти 25 %, а для менее селективных образцов Pt/H-CB и H-CB в тех же условиях не достигает и 20 %, поскольку значительный объем хлора используется в последовательных реакциях хлорирования хлорметанов.

Различия в свойствах образцов хорошо видны на рис. 2, где результаты испытаний представлены в виде зависимостей селективности образования хлористого метила (S) от степени превращения метана (X). Данные получены путем варьирования температуры в




Рис. 1. Зависимость степени превращения метана от температуры в реакции хлорирования метана в смеси $(\text{CH}_4 : \text{Cl}_2 = 3:1)$ в присутствии стекловолокнистых катализаторов: 1 – CB, 2 – H-CB, 3 – Pt/H-CB, 4 – H-Pt/CB.




Рис. 2. Зависимость селективности образования CH_3Cl от степени превращения метана в реакции хлорирования метана в смеси $\text{CH}_4/\text{Cl}_2 = 3 : 1$ в присутствии катализаторов: 1 – силикалит, 2 – полый реактор, 3 – СВ, 4 – H-СВ, 5 – Pt/H-СВ, 6 – H-Pt/СВ, 7 – HZSM-5.

реакторе в интервале 150–425 °C при прочих равных условиях реакции (скорость подачи реагентов, их концентрация и соотношение CH_4/Cl_2 в исходной смеси, навеска образца).

Полученные зависимости для всех образцов близки к линейным. Выходя практически из одной точки от $S \approx 100\%$ при малых степенях превращения метана, они расходятся веерообразно под разными углами относительно линии, соответствующей зависимости для радикального хлорирования в полом реакторе. Чем выше расположена линия, тем с более высокой селективностью образуется хлористый метил при одной и той же степени превращения метана.

Известно [10], что на силикалите высокоселективноеmonoхлорирование метана невозможно, так как примесные количества алюминия из реагентов, используемых для приготовления силикалита, не могут создать активные центры в значительных концентрациях. Напротив, на H-ZSM-5 преимущественно образуется хлористый метил благодаря способности его кислых центров генерировать хлорооксониевые ионы. В этой связи в качестве катализаторов мы исследовали также цеолиты H-ZSM-5 и силикалит-1.

Для силикалита-1 (см. рис. 2, кривая 1) наблюдается наименьшая селективность образования хлористого метила. По-видимому, это связано с тем, что хлористый метил и поли-

хлорированные продукты адсорбируются в каналах силикалита-1 прочнее, нежели метан, и их хлорирование в порах идет относительно быстрее по сравнению с хлорированием метана. В результате селективность в отношении хлористого метила снижается.

Максимальная селективность в отношении образования хлористого метила достигнута для цеолита H-ZSM-5 (см. рис. 2, кривая 7). При температуре реакции 400 °C и молярном отношении $\text{CH}_4/\text{Cl}_2 = 3 : 1$ в исходной смеси степень превращения метана составляла всего 12 %. Однако селективность образования хлористого метила достигала практически 100 %, но после 5–6 ч работы катализатора она резко снижалась до 60 %, а степень превращения метана одновременно возрастала до 20–25 %. Возможно, высокая селективность образования хлористого метила в присутствии H-ZSM-5 обусловлена не только наличием кислотных центров, но и другими причинами, например, расходом хлора на извлечение алюминия из каркаса исследуемого цеолита. Увеличение отношения CH_4/Cl_2 может привести к росту селективности по хлористому метилу и снижению степени превращения метана. Непродолжительная работа образца H-ZSM-5 при повышенной температуре связана, очевидно, с разрушением цеолитного каркаса. Подобная ситуация описана в работе [10], где цеолитные катализаторы также теряли селективность после нескольких часов функционирования в проточном режиме по причине экстракции алюминия из цеолитного каркаса хлористым водородом, который образовывался в ходе реакции.

Зависимость селективности образования хлористого метила от степени превращения метана для газофазного хлорирования показана на кривой 2 (см. рис. 2). В случае немодифицированного образца СВ наблюдаемая селективность по хлористому метилу практически совпадает с селективностью, полученной для газофазного хлорирования в полом реакторе.

По характеру этой зависимости модифицированные образцы H-СВ, Pt/H-СВ и H-Pt/СВ (см. рис. 2, кривые 4–6 соответственно) занимают промежуточное положение между исходным образцом СВ и H-ZSM-5.

Можно полагать, что кислотные центры в исходном образце стекловолокна СВ недо-

статочно сильные для поляризации молекулы хлора и последующего хлорирования метана по ионному механизму. При сульфатировании исходного СВ, содержащего в своей структуре фрагменты ZrO_n [11], можно ожидать появления сильнокислотных центров за счет оттягивания электронной плотности от атомов кислорода сульфат-анионами в ZrO_n -фрагментах. Сравнивая зависимости селективности образования CH_3Cl от степени превращения CH_4 для образцов СВ и Н-СВ (см. рис. 2, кривые 3 и 4 соответственно), можно обнаружить, что для Н-СВ селективность по хлористому метилу увеличивается вследствие появления активных центров для хлорирования метана по ионному механизму.

Стекловолокнистые носители имеют очень низкую удельную поверхность, но могут стабилизировать дисперсные частицы нанесенного металла в объеме стекловолокон. При этом стабилизированные частицы платины находятся не в металлическом, а в положительно заряженном состоянии [3], что, по-видимому, и обусловливает их высокую катализическую активность. Нанесение платины на поверхность сульфатированного стекловолокна (образец Pt/Н-СВ) сопровождается повышением активности (см. рис. 1) и селективности образования хлористого метила в меньшей степени, чем сульфатирование стекловолокна с уже нанесенной на него платиной (Н-Pt/СВ) (см. рис. 2, кривые 5 и 6). Очевидно, последовательность обработок существенно влияет на формирование активной поверхности стекловолокна. Можно полагать, что используемый раствор соли платины в процессе пропитки и последующее восстановление образца в водороде изменяют или нейтрализуют бренстедовские кислотные центры, образовавшиеся в результате сульфатирующей обработки Н-СВ. Так, при степени превращения метана 10 % для стекловолокнистых катализаторов селективность по хлористому метилу возрастет в следующем порядке, %: СВ 75.4, Н-СВ 84.0, Pt/CB 85.2, Н-Pt/CB 89.1. Столь существенное увеличение долиmonoхлорирования по сравнению с образованием других хлорметанов можно связать с появлением качественно новых кислотных центров в структуре модифицированных стекловолокон.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Предварительные исследования реакции хлорирования метана в присутствии модифицированных стекловолокнистых материалов свидетельствуют о возможности создавать катализаторы для процессов, идущих с участием агрессивных газов, таких как хлор и хлористый водород.

Благодаря специфическому нанесению активных компонентов на стекловолокнистые материалы, полученные катализаторы в реакции хлорирования метана при одинаковой степени превращения метана проявляют более высокую селективность в отношении образования хлористого метила по сравнению с немодифицированными стекловолокнами. Учитывая высокую химическую устойчивость стекловолокон в реакционной среде, содержащей хлор и хлористый водород, катализаторы на их основе более привлекательны, чем традиционные оксидные катализаторы.

Обнаружено, что катализические свойства исследованных образцов стекловолокон при контакте с реакционной средой зависят от способа их кислотной обработки. Согласно сложившимся представлениям, реакция хлорирования метана на гетерогенных катализаторах протекает по радикальному или ионному механизму в зависимости от состояния активной поверхности катализатора [13]. На основании этого можно предположить, что в результате на поверхности стекловолокон образуются кислотные центры, способные к хлорированию метана по ионному механизму. Следовательно, по крайней мере, часть метана в присутствии модифицированных стекловолокон хлорируется по ионному механизму, что способствует повышению селективности образования хлористого метила.

Таким образом, устойчивые в условиях агрессивной среды катализаторы на основе стекловолокнистых материалов могут быть перспективными для использования их в процессе хлорирования метана.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Симонова Л. Г., Барелко В. В., Лапина О. Б., Паукштис Е. А., Терских В. В., Зайковский В. И., Бальжинимаев Б. С. // Кинетика и катализ. 2001. Т. 42, № 5. С. 762.

- 2 Симонова Л. Г., Барелко В. В., Паукштис Е. А., Лапина О. Б., Терских В. В., Зайковский В. И., Бальжинимаев Б. С. // Кинетика и катализ. 2001. Т. 42, № 6. С. 907.
- 3 Симонова Л. Г., Барелко В. В., Токтарев А. В., Зайковский В. И., Бухтияров В. И., Каичев В. В., Бальжинимаев Б. С. // Кинетика и катализ. 2001. Т. 42, № 6. С. 917.
- 4 Эллис К. Химия углеводородов нефти и их производных. М.: ОНТИ, 1938. Т. 2. С. 749.
- 5 Трепер Ю. А., Розанов В. Н. // Успехи химии. 1989. Т. 43, № 1. С. 138.
- 6 Азингер Ф. Химия и технология парафиновых углеводородов. М.: ГНТИ, 1959. С. 153.
- 7 McBee E. T., Haas H. B., Neher C. M., Strikland H. // Ind. Eng. Chem. 1942. Vol. 34. P. 296.
- 8 Дьячкова Т. П., Орехов В. С., Субочева М. Ю., Воякина Н. В. // Химическая технология органических веществ. Ч. 1. Тамбов: ТГТУ, 2007. С. 14.
- 9 Olah G. A., Gupta B., Farina M., Felberg J. D., Wai M. I., Husain A., Karholtts R., Lammertsma K., Melhotra A. K., Trivedi N. J. // J. Am. Chem. Soc. 1985. Vol. 107. P. 7097.
- 10 Bucsi I., Olah G. A. // Catal. Lett. 1992. Vol. 16. P. 27.
- 11 Batamack P., Bucsi I., Molnar A., Olah G. A. // Catal. Lett. 1994. Vol. 25 P. 11.
- 12 Ghamami M., L. B. Sand L. B. // Zeolites. 1983. Vol. 3, No. 2. P. 155.
- 13 Podcolzin S. G., Stangland E. E., Jones M. E., Peringer E., Lercher J. A. // J. Am. Chem. Soc. 2007. Vol. 129. P. 2569.