

10. А. И. Григорьев. Твердые ракетные топлива. М., Химия, 1969.
  11. В. Е. Зарко, В. Я. Зыряпов и др. Горение конденсированных систем. V симпозиум по горению, Черноголовка, 1977.
  12. Я. Б. Зельдович. ЖЭТФ, 1942, 12, 11—12.
  13. П. Ф. Покил. Докт. дис. М., ИХФ АН СССР, 1953.
  14. Я. М. Шапиро, Г. О. Мазинг, Н. Е. Прудников. Основы проектирования ракет на твердом топливе. М., Машиностроение, 1968.
- 

## О ГОРЕНИИ КАЛЬЦИЯ В НЕКОТОРЫХ ПИРОТЕХНИЧЕСКИХ СМЕСЯХ

*Г. В. Иванов, К. Ю. Мухамеджанов, В. М. Амосов,  
Л. Р. Иванова*

*(Томск)*

Закономерности горения кальция в пиромесах до настоящего времени не изучались, хотя он широко используется в пиromеталлургическом производстве ряда цветных и редких металлов как восстановитель и в этом качестве часто наземен [1]. Причина состоит, по-видимому, в том, что в промышленности всегда использовали его только в виде крупных кусков или стружки. Однако в настоящее время стали актуальными задачи изучения пиromеталлургических процессов с позиции горения и СВС.

В данной работе после многочисленных попыток получения порошка кальция различными методами (измельчение при температурах жидкого азота, плазменное распыление и др.) найден простой и производительный способ его получения в достаточных количествах, и стало возможным изучение закономерностей его горения в типичных пиромесах. Суть способа — интенсивное вибростирание кусков кальция в модифицированной шаровой мельнице, заполненной аргоном. В качестве исходного материала брался кусковой кальций Черкасского завода химреактивов МРТУ-95-123-69. После отделения от шаров порошок рассеивали обычным способом на нужные фракции в боксе, заполненном аргоном, в нем же проводили все последующие операции со смесями, в данных экспериментах использовались фракции 250 мкм.

Исследования горения кальция проводили со смесями  $KNO_3$ ,  $KClO_4$ , как наиболее часто используемые в пиротехнике, и с  $Fe_2O_3$  как окисла, реакция которого с алюминием и магнием наиболее хорошо изучена. Дисперсность всех окислителей — менее 50 мкм. Стхиометрические смеси запрессовывались в плексигласовые трубы с внутренним диаметром 7 мм до относительных плотностей 0,6—0,9. Сжигание производилось в бомбе постоянного давления Б-150, давление создавалось аргоном, скорость горения регистрировалась фотографатором ФР-11.

Полученные результаты представлены на рис. 1, из которого видно, что для всех изученных смесей характерны скорости, значительно более высокие, чем у аналогичных смесей с другими металлами. Так как теплоты и температуры горения кальция не выше, чем у алюминия и магния, то повышенная скорость горения объясняется, очевидно, высокими скоростями его реакции с кислородом и большим тепловыделением в единицу времени.

Действительно [2], химическая активность кальция уникальна: он реагирует с водородом при 150°C, с кислородом при 200°C и даже с азотом при 350°C. Насыпной порошок кальция при воспламенении на воздухе сгорает весьма интенсивно, практически с хлопком. С точки зрения пиротехники необычно и горение кальция в промышленных реакторах в виде крупных кусков. Определение температуры вспышки смесей кальция с указанными выше окислителями показало, что она четко определяется температурой разложения окислителей: при 350°C смесь кальция не вспыхивала ни с одним из окислителей, при 470°C задержка вспышки с  $KNO_3$  составляла 90 с, с  $KClO_4$  — 30 с, с  $Fe_2O_3$  — вспышки нет, при 630°C смесь  $4Ca + KClO_4$  вспыхивает мгновенно, смесь с  $KNO_3$  — с задержкой 12 с, смесь с  $Fe_2O_3$  не вспыхивает и до воспламенения ее можно довести при температуре около 800°C.

Вид зависимости  $u=f(p)$  для всех трех смесей достаточно типичен.

Зависимость  $u=f(p)$  для смеси с  $KClO_4$  линейная (см. рис. 1). Поскольку кальций — легкоплавкий металл, а  $KClO_4$  при разложении выше 600°C выделяет кислород, то ведущей стадией может быть сгорание паров кальция в кислороде, скорость которого прямо пропорциональна давлению. Обратная зависимость скорости горения от плотности (рис. 2) указывает на важную роль процессов, протекающих в порах образца.




Рис. 1. Зависимость скорости горения смесей от давления.  
1 —  $\text{KClO}_4 + 4 \text{Ca}$ ; 2 —  $\text{Fe}_2\text{O}_3 + 3 \text{Ca}$ ;  
3 —  $2 \text{KNO}_3 + 5 \text{Ca}$ .




Рис. 2. Зависимость скорости горения смесей от их плотности при 15 атм  
(обозначения аналогичны рис. 1).

Ход зависимости  $u = f(p)$  смеси с  $\text{Fe}_2\text{O}_3$  совершенно аналогичен зависимости железо-алюминиевых и железо-магниевых термитов [3], выход на плато криевой  $u = f(p)$  свидетельствует о том, что ведущая стадия горения протекает без участия газовой фазы, и она сводится, вероятно, к взаимодействию расплавленного кальция с окисью железа. Вид криевой  $u = f(p)$  (см. рис. 2) показывает, что уплотнение смеси улучшает контакт кальция с  $\text{Fe}_2\text{O}_3$  и соответственно увеличивает скорость горения.

Смесь с  $\text{KNO}_3$  характеризуется паиньнейшей из трех изученных систем скоростью;  $T_{\text{пл}}\text{KNO}_3 = 340^\circ\text{C}$ . Однако при этих температурах ни вспышки, ни экзотермической реакции (по данным ДТА) в смеси не наблюдалось. Дополнительные эксперименты показали, что кальций не реагирует с расплавом  $\text{KNO}_3$  вплоть до температуры ее разложения (больше  $400^\circ\text{C}$ ). При более высоких температурах плавится и испаряется кальций, скорость реагирования его паров с продуктами разложения  $\text{KNO}_3$  в газовой фазе прямо зависит от давления, и эта стадия может быть ведущей. Температура плавления  $\text{KNO}_3$  существенно ниже температуры поверхности горения, это приводит к образованию широкого слоя расплава, поэтому зависимости скорости горения от плотности нет (см. рис. 2).

Таким образом, горение кальция в пиротехнических смесях подчиняется общим закономерностям горения конденсированных смесей, однако его отличает более высокий уровень скоростей.

Поступила в редакцию  
11/VII 1980

#### ЛИТЕРАТУРА

1. Улкинсон. Получение тугоплавких металлов. М., Атомиздат, 1975.
2. Рипан, И. Четвертый. Неорганическая химия. Т. 1. М., Мир, 1972.
3. Н. Н. Бахман, А. Ф. Беляев. Горение гетерогенных конденсированных систем. М., Наука, 1967.

#### ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ СТРУКТУРЫ ТУРБУЛЕНТОСТИ ПРИ ЭРОЗИОННОМ ГОРЕНИИ КОНДЕНСИРОВАННЫХ ВЕЩЕСТВ

В. П. Вилюнов, Ю. М. Исаев, А. Т. Кузнецов

(Томск)

Поток, протекающий параллельно горящей поверхности конденсированного вещества, изменяет его линейную скорость горения. Это явление, открытное О. И. Лейпунским и Я. Б. Зельдовичем, названо раздуванием или, по современной терминологии, эрозией. Возникают вопросы, как структура потока изменяет скорость горения, следует ли ее учитывать при масштабном переносе, на какие расстояния от