

**КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ**

УДК 536.46+622.222

**ЗАЖИГАНИЕ СМЕСИ ПЕРХЛОРАТА АММОНИЯ  
И КРАХМАЛА НАКАЛЕННЫМИ ПРОВОЛОКАМИ**

B. E. Зарко, C. C. Хлевной  
(Новосибирск)

Относительно недавно методами времяпролетной масс-спектрометрии [1] и сканирующей калориметрии [2] были получены доказательства существования экзотермических реакций на поверхности (или в объеме) перхлората аммония ( $\text{NH}_4\text{ClO}_4$ ) и смесей на его основе. В настоящей работе сделана попытка определения теплокинетических характеристик твердофазного реагирования прессованной смеси перхлората аммония и крахмала в условиях зажигания накаленным телом. Выбор крахмала в качестве горючей связки обусловлен рядом обстоятельств: его легко получить в виде мелкодисперсного порошка, при нагревании он разлагается без плавления и в смеси с  $\text{NH}_4\text{ClO}_4$  горит при низких давлениях.

Регистрация температуры реакционной зоны дает при изучении зажигания ценную качественную и количественную информацию. Однако в случае перхлората аммония контактные способы измерения температуры (термопары и т. п.) зачастую не позволяют получать надежные результаты в связи с высокой реакционной способностью продуктов разложения  $\text{NH}_4\text{ClO}_4$  и возможным взаимодействием их с материалом датчика и клея. В разработанной нами ранее методике зажигания накаленными проволоками [3] совмещены функции нагревателя и датчика температуры. Условием корректности таких измерений является применение «инертных» по отношению к продуктам разложения  $\text{NH}_4\text{ClO}_4$  материалов нагревателя.

Образцы изготавливались методом глухого прессования стехиометрической смеси мелкодисперсных (фракция  $\leq 40 \mu\text{m}$ ) порошков перхлората аммония марки х. ч. (78%) и технического крахмала (22%). Смешивание исходных компонентов производилось в течение 15 мин небольшими порциями на вибромельнице, затем несколько порций перемешивались шпателем вручную. Ниобиевая проволока диаметром 0,2 мм закладывалась перед прессованием в середину образца. Плотность прессования образцов  $1,85 \pm 1,90 \text{ г}/\text{см}^3$ , длина 35 мм, сечение  $4 \times 4 \text{ мм}^2$ . Боковая поверхность покрывалась быстротвердеющим составом на основе эпоксидной смолы для защиты от атмосферной влаги и повышения механической прочности образцов.

Принципиальная схема установки и метод измерения характеристик зажигания аналогичны описанным в [3]. Опыты проводились в режиме постоянной мощности выделения джоулема тепла в проводнике. Момент зажигания соответствовал скачкообразное изменение температуры проволоки. Точность измерения времени и температуры зажигания 2—3%, количества поглощенного веществом тепла — 5—10%.

В предварительных опытах производилось сравнение качественной картины нагрева прессованных образцов перхлората аммония без добавки крахмала ниобиевой, а также медной незащищенной и с тонким стеклянным покрытием проволоками. Было установлено, что характер регистрируемых кривых для ниобиевой и медной с покрытием проволок полностью совпадает, и это является свидетельством отсутствия или незначительного влияния реакций на поверхности ниобия. В случае медной незащищенной проволоки заметно проявляется гетерогенное взаимодействие (дополнительный разогрев) металла с продуктами разложения  $\text{NH}_4\text{ClO}_4$ .

Опытные данные, полученные при зажигании стехиометрической смеси перхлората аммония с крахмалом, обрабатывались на основе модели квазиобъемной реакции в конденсированной фазе. Доводом в пользу применимости в данном случае этой модели является то, что размеры зерен исходных компонентов исследуемой смеси соизмеримы с эффективной толщиной зоны химической реакции в твердом веществе. На правомер-

ность такого подхода указывает также и вид экспериментальной зависимости температуры проволоки от времени: в полном соответствии с моделью и наблюдаемым в случае зажигания нитроглицеринового пороха [3] имеют место предвзрывной разогрев и скачкообразное изменение температуры.

Согласно [3], в момент зажигания  $t_3$ , когда сравниваются по величине теплоприход от химических реакций в конденсированной фазе и теплоотвод теплопроводностью в глубь вещества, должно выполняться соотношение

$$\frac{t_3}{T_3 - T_h} \cdot \frac{\delta^2(2 + \delta)}{F_{03}} \geq \frac{2c(1 - \gamma)}{Qk_0} \exp \frac{E}{RT_3}. \quad (1)$$

Здесь  $\delta = \delta(F_{03})$  — относительная ширина зоны химической реакции,  $F_{03} = \frac{x t_3}{r^2}$  — критерий Фурье;  $\gamma$  — отношение избыточных температур на границах зоны химической ре-




Рис. 1.




Рис. 2.

акции;  $r$  — радиус проволоки, см;  $\chi$  и  $c$  — температуропроводность,  $\text{см}^2/\text{сек}$  и теплоемкость,  $\text{кал}/\text{г}\cdot\text{град}$  зажигаемого вещества;  $T_h$  и  $T_3$  — начальная и температура зажигания,  $^\circ\text{К}$ ;  $Q$  — тепловой эффект реакции,  $\text{кал}/\text{г}$ ;  $k_0$  — предэкспонент,  $\text{сек}^{-1}$ .

Из (1) следует, что прямая в координатах  $\ln \frac{t_3 \delta^2(2 + \delta)}{(T_3 - T_h) F_{03}}$ :  $\frac{1}{T_3}$  имеет угловой коэффициент наклона, равный  $E/R$ , а отрезок, отсекаемый ею на оси ординат, определяет величину  $\ln \frac{2c(1 - \gamma)}{Qk_0}$ . На рис. 1 в указанных координатах представлены экспериментальные данные по зажиганию смеси  $\text{NH}_4\text{ClO}_4$  с крахмалом ниобиевой проволокой  $\varnothing 0,2$  мм (точка на графике — среднее из 4—5 измерений). Обработка по методу наименьших квадратов дает следующие величины:  $E = (26 \pm 1)$  ккал/моль,  $Qk_0 = 10^{13,4 \pm 0,4}$   $\text{кал}/\text{г}\cdot\text{сек}$ . На рис. 2 нанесены экспериментальные значения импульса зажигания  $U_I$  (количество выделенного веществом тепла) от безразмерного времени. Расчетная кривая построена по формулам [3] с использованием определенных на рис. 1 величин  $E$  и  $Qk_0$ .

В аналогичной постановке (но без регистрации кривой разогрева проволоки) в работе [4] изучалось зажигание катализированного топлива на основе  $\text{NH}_4\text{ClO}_4$ . Величины теплопроизводительности твердофазных реакций, рассчитанные по определенным нами и в [4] данным, различаются в диапазоне температур 300—450° С не более, чем в 1,5—2 раза.

Можно полагать, что значение энергии активации, определенной в описанных выше условиях эксперимента, характеризует лимитирующую стадию разложения перхлората аммония (например, диссоциацию его на аммиак и хлорную кислоту), а величина произведения  $Qk_0$  найдена с учетом вклада от последующих быстропротекающих реакций. Эффективная теплопроизводительность конденсированной фазы в этом случае, вероятно, близко соответствует максимальной скорости генерации тепла при данной температуре.

Поступила в редакцию  
17/VI 1971

#### ЛИТЕРАТУРА

1. В. Гилори, М. Кинг. Рак. техн. и косм., 1970, 8, 6.
2. R. H. W. Waesche, J. Wepograd. AIAA Paper, 1969, 145.
3. B. E. Зарко, С. С. Хлевной. ФГВ, 1968, 4, 2.
4. A. D. Baeg, N. W. Ryan. Comb. Fl., 1970, 15, 1.