

**О ВЛИЯНИИ НАГРЕВА  
НА ОТКОЛЬНОЕ РАЗРУШЕНИЕ КОМПОЗИТА  
НА ОСНОВЕ КАУЧУКА СКТН**


*В. К. Голубев, Г. Х. Коршунова, Ю. С. Соболев*

*ВНИИ экспериментальной физики,  
607200 Арзамас-16*

Композитные материалы на основе эластомеров нередко используются в конструкциях, подвергающихся в процессе эксплуатации совместному воздействию интенсивных динамических нагрузок и повышенных температур. Необходимая для динамических прочностных расчетов экспериментальная информация по откольной прочности подобных материалов в таких условиях нагружения отсутствует. В то же время можно отметить тот факт, что ранее [1] для ряда полимерных композитов была выявлена тенденция увеличения их откольной прочности при повышении температуры испытаний.

В данной работе поставлена задача определения влияния температуры нагрева на откольную прочность высоконаполненного композита на основе каучука СКТН. Исследуемый композит содержал в качестве наполнителя 80 масс.% мелкодисперсной смеси оксидов нескольких металлов. Размеры частиц наполнителя находились в пределах 1,5–30 мкм. Образцы для динамических испытаний представляли собой диски диаметром 30 мм и толщиной 3 мм. Перед испытаниями они крепились к алюминиевым экранам диаметром 80 мм и толщиной 8 мм. Динамическое нагружение образцов осуществлялось ударом по экрану алюминиевой пластины толщиной 4 мм, разгоняемой до необходимой скорости  $w$  скользящей детонацией тонкого слоя взрывчатого вещества. Нагрев до необходимой температуры  $T$ , контролируемой с помощью хромель-копелевой термопары, производился через экран посредством электронагревателя.

$T$ , °C	$w$ , м/с	$P$ , МПа	Состояние образца
$\sim 0$	103	297	Сохранение целостности
	116	334	Две небольшие трещины, $l = 1$ мм, $h_s = 0,9$ мм
	136	392	Несколько трещин, $l_{\max} = 5$ мм, $h_s = 0,9$ мм
	154	444	Отрыв откольного слоя, $h_s = 0,9$ мм
	195	562	То же
150	131	377	Сохранение целостности
	141	406	Одна небольшая трещина, $l = 1,5$ мм, $h_s = 0,9$ мм
	152	438	Сохранение целостности
	164	472	Одна трещина, $l = 10$ мм, $h_s = 1,4$ мм
	180	518	Отрыв откольного слоя на половине сечения, $h_s = 1,1$ мм
250	116	334	Одна небольшая трещина, $l = 1,5$ мм, $h_s = 0,8$ мм
	164	472	Отрыв откольного слоя, $h_s = 0,9$ мм



После испытаний проводился внешний осмотр образцов. В случае отсутствия визуально наблюдаемого отрыва откольного слоя образец разрезался и осматривалось его продольное диаметральное сечение на предмет наличия либо отсутствия откольных трещин. Условия и результаты динамических испытаний представлены в таблице, где  $h_s$  — толщина откольного слоя,  $l$  — длина трещины. Внешний вид двух испытанных при нормальной температуре образцов показан на рисунке ( $a$  —  $w = 136 \text{ м/с}$ ,  $b$  —  $w = 154 \text{ м/с}$ ). Давление  $P$  в нагружающих импульсах сжатия оценивалось расчетно. Стабильное при нормальной температуре испытаний значение  $h_s = 0,9 \text{ мм}$  позволило оценить волновую скорость для рассматриваемого композита  $c_c = c_a \frac{h_s}{h_p}$ . Взяв волновую скорость для алюминия  $c_a = 5,3 \text{ км/с}$  и толщину пластины-ударника  $h_p = 4 \text{ мм}$ , имеем  $c_c = 1,2 \text{ км/с}$ . Для определения давления в нагружающих импульсах принималась формула  $P = \frac{\rho_c c_c w}{1 + \rho_c c_c / \rho_a c_a}$ , где для плотности алюминия  $\rho_a$  и композита  $\rho_c$  использовались значения  $2,7$  и  $3,0 \text{ г/см}^3$ . Характерное время нагружения в данной постановке опытов  $\tau = \frac{2h_p}{c_a}$  составляет  $1,5 \text{ мкс}$ .

Полученные экспериментальные результаты указывают на существенное и нетривиальное влияние повышенных температур на откольную прочность исследуемого композита. Так, если при нормальной температуре испытаний она может характеризоваться значением  $300 \text{ МПа}$ , то нагрев до  $150^\circ\text{C}$  увеличивает ее до  $380 \text{ МПа}$ , а последующий нагрев до  $250^\circ\text{C}$  возвращает к значению, характерному для нормальной температуры. Интересно, что аналогичная тенденция роста откольной прочности наблюдалась и для композитов на основе фенолоформальдегидных смол с тканевыми наполнителями при их нагреве до  $130^\circ\text{C}$  [1]. Было отмечено увеличение откольной прочности при нагреве и для двух полимерных материалов: плексигласа и фторопласта [2]. Полученное значение откольной прочности исследуемого композита  $300 \text{ МПа}$  при нормальной температуре испытаний отвечает одномерной деформации  $\varepsilon = \frac{P}{\rho_c c_c^2}$ , составляющей  $7 \%$ . Для сопоставления можно отметить, что в статических условиях одноосного растяжения разрушение композита характеризуется предельным

растягивающим напряжением 2 МПа и соответствующей предельной деформацией, составляющей 60 %.

ЛИТЕРАТУРА

1. Голубев В. К., Новиков С. А., Соболев Ю. С. и др. О влиянии нагрева на откольное разрушение некоторых полимерных композитов // ПМТФ. 1987. № 6. С. 140–145.
2. Голубев В. К., Новиков С. А., Соболев Ю. С. О влиянии температуры на откольное разрушение полимерных материалов // ПМТФ. 1982. № 1. С. 143–150.

*Поступила в редакцию 6/V 1994 г.*

---