

# О СВЕРХАДИАБАТИЧЕСКОМ РАЗОГРЕВЕ ПРИ ГОРЕНИИ ХРОМА В АЗОТЕ

Б. Ш. Браверман, М. Х. Зиатдинов, Ю. М. Максимов

Томский филиал Института структурной макрокинетики и проблем материаловедения РАН,  
634021 Томск

Исследуется горение порошка хрома в реакторах СВС. Показано, что максимальная температура в центральной части образцов превышает адиабатическую. Наблюдаемое явление связано с неодномерностью фронта горения. Перегрев центральной части приводит к расплавлению продукта и уменьшению глубины превращения, что должно учитываться при азотировании образцов большого диаметра.

## ВВЕДЕНИЕ

Температура в зоне реакции СВС-систем обычно не превышает расчетной адиабатической температуры горения. Для получения температур выше адиабатической можно использовать перераспределение тепла в образце с помощью принудительных потоков газа [1]. Кроме того, в [2] при расчете фильтрационного горения по двумерной модели было показано, что при поверхностном режиме в условиях естественной фильтрации в центре образца можно достичь температуру, превышающую адиабатическую.

В настоящей работе впервые на примере горения хрома в азоте экспериментально наблюдался перегрев выше термодинамически обусловленной температуры в условиях естественной фильтрации, вызванный неодномерностью горения.

## МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА

Использовался порошок хрома марки ПХ1С дисперсностью  $\leq 80$  мкм, содержащий 99,5 % хрома и азот чистотой 99,9 %. Порошок засыпался в вертикальную газопроницаемую (из стальной сетки с размером ячейки 100 мкм) цилиндрическую оболочку длиной 45 см и диаметром 8 и 11 см. Оболочка обеспечивала доступ азота через боковую поверхность. Относительная плотность образцов 0,4. Давление азота  $1,5 \div 12$  МПа. Порошок поджигали с верхнего торца. Содержание азота в продукте определяли по изменению массы образца, а также химическим анализом по методу Кельдаля.

## РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Расчетная адиабатическая температура горения хрома в азоте равна 2060 °С при образовании CrN и 1290 °С при образовании Cr<sub>2</sub>N. Однако при  $p < 12$  МПа значение 2060 °С не может быть достигнуто из-за низкой термической устойчивости CrN. Зависимость температуры диссоциации CrN от давления описывается выражением [3]

$$T_d [^{\circ}\text{C}] = 10620\{13,03 - \lg(p [\text{Па}])\}^{-1}.$$

При наибольшем давлении, использованном в настоящей работе (12 МПа),  $T_d = 1512$  °С. Таким образом, из термодинамического рассмотрения следует, что температура горения не должна быть выше этой температуры. Оценки показывают, что при  $p < 12$  МПа в порах образца содержится не более 12 % азота, необходимого для полного превращения хрома в мононитрид, что соответствует глубине превращения  $\approx 0,12$  и расчетной адиабатической температуре 250 °С. При таком разогреве горение невозможно. Недостающее количество азота поступает к зоне горения посредством фильтрации по порам образца через боковую поверхность. Поскольку при горении газопроницаемость внешних слоев образца сохраняется, фильтрация азота через боковую поверхность возможна и после прохождения фронта горения, при доазотировании.

Согласно диаграмме состояния [3] наименьшая температура появления жидкой фазы в системе Cr — N равна 1640 °С. При этой температуре плавится эвтектика Cr — Cr<sub>2</sub>N. Температура диссоциации CrN, даже при максимальном давлении 12 МПа, на 130 °С ниже ука-




Рис. 1. Излом образца диаметром 11 см, сгоревшего при давлении азота 10 МПа



Рис. 2. Микроструктура оплавленной части образца, сгоревшего при давлении азота 10 МПа ( $\times 400$ )

занного значения. В соответствии с одномерной теорией фильтрационного горения с естественной фильтрацией окислителя [1] температура горения ограничена температурой диссоциации продукта. Следовательно, горение должно происходить в твердой фазе без плавления, что и наблюдалось при горении образцов диаметром 3 см в бомбе постоянного давления. Однако, при горении в реакторе образцов диаметром 8 и 11 см по центру наблюдается зона оплавленного продукта диаметром до 1,5 см. Внешний вид излома сгоревшего образца приведен на рис. 1. Видна оплавленная центральная часть. Следовательно, вдоль оси образцов развивается температура не ниже 1640 °С, которая превышает температуру диссоциации CrN.

Согласно [2] при неодномерном распространении фронта горения в случае низких значений коэффициента фильтрации возникает поверхностный режим горения, при котором скорость распространения фронта горения по поверхности значительно выше, чем скорость фронта в центре. После прохождения фронта горения по поверхностному слою в центре остается непрореагировавший исходный материал, который может впоследствии реагировать. При этом окислитель будет фильтроваться через разогретые внешние слои, перенося тепло к центральной части и повышая ее температуру. Температура горения в центре может стать выше термодинамически обусловленной температуры, в данном случае выше температуры диссоциации продукта (CrN).

По результатам химического анализа массовая концентрация азота в центральной (расплавленной) части равна 7,5 %. При поглощении такого количества азота адиабатическая температура разогрева согласно расчетам равна 960 °С. Недостающее количество тепла для нагрева центральной части до температуры плавления эвтектики (1640 °С) поставляется, видимо, как кондуктивным теплопереносом, так и потоком нагретого газа. Поскольку кондуктивный перенос обеспечивает нагрев только до температуры 1512 °С (температура диссоциации CrN), повышение температуры до 1640 °С происходит за счет повышения начальной температуры реагирующего газа. Минимальный поток газа равен количеству «усвоенного» газа. Предварительный нагрев его в процессе фильтрации до 1512 °С дает повышение температуры исходного порошка в центральной части на 270 °С, что достаточно для расплавления эвтектики Cr — Cr<sub>2</sub>N. Эффект перегрева центральной части и размеры расплавленных участков возрастают при увеличении диаметра образца и давления азота в реакторе. В эксперименте расплавление на образцах диаметром 11 см наблюдалось при  $p > 4$  МПа, а на образцах диаметром 8 см — при  $p > 10$  МПа. Размеры расплавленной части малы по сравнению с размерами образца.

На шлифах расплавленных участков продукта наблюдаются области с эвтектической структурой (рис. 2). Измерения микротвердости и рентгенофазовый анализ указывают на то, что эти области состоят из фаз Cr и Cr<sub>2</sub>N.

Это позволяет считать, что образование жидкой фазы обусловлено плавлением эвтектики Cr — Cr<sub>2</sub>N.

Таким образом, в работе обнаружено, что при горении в азоте образцов хрома большого диаметра происходит перегрев центральной части выше адиабатической температуры, рассчитанной по химическому составу этой части образца. Наиболее вероятной причиной перегрева является перераспределение тепла между внешней и внутренней частями образца фильтрующимся газом, обусловленное неодномерностью фронта горения. Расплавление центральной части приводит к уменьшению глубины превращения. Последнее обстоятельство должно учитываться при получении нитрида хрома в реакторе [4].

## ЛИТЕРАТУРА

1. Алдушин А. П. Теория фильтрационного горения. Дис. ... д-ра физ.-мат. наук. Черноголовка, 1982.
2. Ивлева Т. П., Мержанов А. Г., Шкадинский К. Г. Поверхностное горение пористых конденсированных веществ с конденсированными продуктами // Горение конденсированных и гетерогенных систем: Материалы VI Всесоюз. симп. по горению и взрыву. Алма-Ата, 1980. С. 99–103.
3. Левинский Ю. К. Р-Т-Х-диаграммы состояния двойных металлических систем. М.: Металлургия, 1990.
4. Пат. 1789064 СССР, МКИ 5 В 22 f 9/16. Способ получения нитрида хрома / Браверман Б. Ш., Зиатдинов М. Х., Максимов Ю. М. Заявл. 13.04.89. Опубл. 28.02.94. Бюл. № 4.

Поступила в редакцию 1/II 1999 г.