


Микрошлифы медных частиц, полученных при температуре в момент тушения $T = 2000$ (а) и 1500°C (б).
1 — окисная пленка, 2 — внутреннее включение.



ние условия $\tau \ll \tau_g$, так как изучаемые времена горения равны десяткам и сотням миллисекунд.

Описанная методика применена для исследования механизма температурных скачков, наблюдающихся при горении медных частиц [1]. Установлено, что медная капля, разогретая при поджигании до температуры 2400°C интенсивно растворяет кислород, который затем выделяется в виде типичных сферических включений зализи меди (см. рисунок). Показано, что температурные скачки являются следствием экзотермической химической реакции, протекающей в объеме частицы с участием растворенного кислорода при монотектическом формировании Cu_2O из раствора кислорода в меди.

Резюмируя, отметим эффективность предложенной методики к исследованию процессов горения движущихся металлических частиц и простоту ее реализации. Область применения методики может быть расширена для изучения процессов последовательного горения частиц в различных средах.

ЛИТЕРАТУРА

- Суслов А. В., Дрейзин Э. Л., Трунов М. А. Исследование горения монодисперсных металлических частиц, полученных в импульсной дуге // ФГВ.— 1990.— 26, № 4.— С. 25—27.

г. Одесса

Поступила в редакцию 13/XII 1990

УДК 534.411

С. С. БАЦАНОВ, В. А. ВАЗЮЛИН, Л. И. КОПАНЕВА,
И. И. МАКСИМОВ, В. А. МОРОЗОВ, С. Л. ФОМИН, А. С. ШМАКОВ

УДАРНОЕ ПРЕССОВАНИЕ АЛМАЗНОГО ПОРОШКА

Описанный в [1, 2] метод динамико-статического сжатия в настоящей работе применен для взрывного прессования алмазного порошка.

Взрывные эксперименты проводились по цилиндрической схеме с использованием ВВ, имеющего скорость детонации $7,6 \text{ км/с}$. Для оценки динамического давления измерены скорости ударной волны по оси ампулы под таблеткой из алмазного порошка электроконтактными датчиками. Первый датчик размещался на расстоянии 2 мм от таблетки, второй — в 6 мм от первого. Боковые зазоры изолировались эпоксидной смолой. Временной интервал между моментами замыкания двух датчиков измерялся частотометром 43-63 и осциллографом С8-12. Среднее значение временного интервала между измерениями составляет $0,75 \text{ мкс} \pm 6 \%$. Этому значению соответствует скорость ударной волны 8 км/с . Сопоставление скорости детонации ВВ и данной величины показывает, что прессуемый образец находится на нестационарном участке взаимодействия ударных волн.

На стадии динамической разгрузки включалось статическое давление, интенсивностью 15 кбар, которое сохранялось в течение часа. В результате последовательного действия динамического и статического давлений алмазный порошок был спрессован в монолитный брикет плотностью $3,32 \text{ г/см}^3$ и микротвердостью по Виккерсу 5000 единиц. Рентгенограмма полученного изделия не отличается по своим характеристикам от исходного порошка, за исключением некоторого сужения линий.

ЛИТЕРАТУРА

- Бацанов С. С., Болховитинов Л. Г., Мартынов А. И. // Письма в ЖТФ.— 1990.— 16, № 3.— С. 53.
- Бацанов С. С., Василевский С. В., Гурьев Д. Л. и др. // Хим. физика.— 1991.— 10, № 2.

г. Менделеево

Поступила в редакцию 24/I 1991